



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ****BOSTIK'S BEST****СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

- не содержит растворителей
- очень легко намазывается
- короткое время схватывания
- длительное время укладки покрытия
- особенно хорошо подходит для приклеивания покрытий из эластомеров на не впитывающие поверхности
- очень низкая эмиссия вредных веществ
- сильная начальная адгезия
- высокая удерживающая способность
- экономичный расход

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Дисперсионный клей для покрытий из ПВХ в форме панелей или плиток, покрытий из хлорвинила, покрытий на основе полиолефина, резиновых покрытий толщиной до 4 мм с гладкой, шлифованной обратной стороной и гладкой поверхностью, линолеума или ковровых покрытий с различными материалами с обратной стороны. По причине разного качества покрытий из полиолефина совместимость покрытия с данным клеем следует проверять в согласовании с производителем покрытия. Подходит для приклеивания ПВХ на покрытия ПВХ под прессом.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основа:	Дисперсия синтетической смолы
Цвет:	Бежево-белый
Вязкость:	Мажущейся консистенции
Удельный вес:	Около 1,15 г/см <sup>3</sup>
Время схватывания:	Мокрое склеивание: около 10-15 минут Склеивание под прессом: около 45-60 минут В зависимости от климата в помещении
Время укладки покрытия:	Около 60 минут, в зависимости от климата в помещении
Температура работы с клеем:	Оптимально от +15°C до +20°C.
Рекомендуемая форма зубьев шпателя:	 обозначение формы на ТКВ – А 2 Расход – около 280 г/м <sup>2</sup>  обозначение формы на ТКВ – В I Расход – около 300 г/м <sup>2</sup>
Возможность использования с полной нагрузкой:	Обратная сторона покрытия должна быть хорошо смазана клеем. Для приклеивания поверхности с грубой структурой требуется шпатель с более грубой формой зубьев с большим расходом клея. Через 24 часа
Giscode:	D I – не содержит растворителей в соответствии с TRGS 610
GEV-EMICODE:	EC I «с очень низкой эмиссией вредных веществ»
Правила обращения с опасными веществами (GefStoffV):	Не применимо
Чистящее средство:	Для невысохшего клея: вода
Хранение:	Защищать от мороза! Срок хранения – 12 месяцев



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Согласно требованиям DIN 18365 поверхность должна быть ровной, сухой, чистой, прочной на разрыв и на сжатие, в случае необходимости ее следует профессионально подготовить к укладке напольного покрытия. Для этого использовать подходящую грунтовку или шпаклевку. Покрытие пола из литого асфальта и другие не впитывающие поверхности зашпаклевать слоем толщиной минимум 2 см.

## НАНЕСЕНИЕ

**BOSTIK'S BEST** равномерно наносится на поверхность с помощью шпателя с зубьями. В зависимости от напольного покрытия следует в случае необходимости выдержать время схватывания клея. Напольное покрытие уложить на клеевой слой и тщательно прижать. Через 30-40 минут еще раз притереть покрытие. Термическую сварку стыков производить не ранее, чем через 24 часа.

### Специальное указание по укладке резиновых покрытий

Для резиновых покрытий толщиной от 3 мм использовать шпатель с формой зубьев В I на ТКВ.

### Склеивание гомогенных покрытий из ПВХ

Приклеивание под прессом осуществляется на не впитывающих поверхностях в сочетании с гомогенными покрытиями из ПВХ. При этом недопустимо, чтобы клей схватился до укладки покрытия. Время схватывания: 45-60 минут, в зависимости от температуры и влажности воздуха (тест надавливанием пальца). Время укладки покрытия: до 60 минут. В остальном действовать, как описано выше.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Покрытие укладывать по возможности точно, т.к. высокая клейкость поверхности затрудняет необходимую последующую корректировку положения. При укладке тонких покрытий и при превышении времени укладки покрытия на лицевой части покрытия могут отпечататься следы в форме зубьев шпателя. Претензии в таких случаях не принимаются. Покрытия из ПВХ с рисунком не подходят для приклеивания под прессом.

Соблюдать инструкции производителей покрытий.

## ФОРМА ПОСТАВКИ

Ведро 6 кг	Артикул № 50 – 2902 001 5	64 шт. на паллете
Ведро 13 кг	Артикул № 50 – 2902 001 6	33 шт. на паллете
Ведро 21 кг	Артикул № 50 – 2902 001 7	22 шт. на паллете
Бочка 150 кг	Артикул № 50 – 2902 067 8	2 шт. на паллете

Приведенные рекомендации основаны на нашем опыте и знаниях и носят консультационный характер. Мы не гарантируем результат работ с продуктом в каждом отдельном случае по причине многообразия возможных условий применения, хранения и обработки материала, на которые мы не можем оказать влияния. Заказчику следует проводить собственные испытания. У герметиков возможно легкое выцветание под воздействием УФ излучения. Возможны небольшие различия в цвете у разных партий продукта, обусловленные технологическим процессом. Производитель не гарантирует полное соответствие цвета описанию. Для определенного объекта рекомендуется использовать материал из одной или сходных партий. Наши техническая и коммерческая службы поддержки готовы оказать содействие.

Настоящее издание технического паспорта заменяет все предыдущие издания.

Выпуск: август 2011 г.