



PERFECT SEAL ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЕКОР АКРИЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Техническое описание от 05/11/2024

ПРЕИМУЩЕСТВА

- окрашивается водными и органорастворимыми красками
- превосходная адгезия без грунтования
- практически не имеет запаха
- легкость нанесения и очистки
- не вызывает коррозию металлов

ОПИСАНИЕ

Bostik Perfect Seal Идеальный Герметик «Декор Акрил Универсальный» - это высококачественный акриловый герметик широкого спектра применения на водной основе, отверждающийся за счет физического испарения влаги и образующий пласто-эластичный резиноподобный шов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Декор Акрил Универсальный» специально разработан для уплотнения стыков и соединений между различными конструктивными элементами: лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой. Продукт предназначен для использования внутри помещений в помещениях с сухим режимом эксплуатации.

РАСХОД

- упаковка 280 мл - до 15 п.м, полосой Ø5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

- применяйте **Bostik Perfect Seal Идеальный Герметик «Декор Акрил Универсальный»** с помощью пистолета для герметиков. Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку, установите носик и приступайте к нанесению.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акрилатная дисперсия, наполнитель, функ-ные добавки
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Время пленкообразования*	60 минут
Скорость отверждения*	2 мм/24 ч
Плотность	1,5 г/мл
Усадка	10 – 15 %
Относительное удлинение при разрыве	250 %
Сопротивление паропрооницанию, м ² *ч*Па/мг	≥ 2 мм
Предел прочности на разрыв	0,5 МПа
Твердость по Шору А	35
Деформативность	12,5%
Водостойкость	24 часа
Температура эксплуатации	от -40 до +70 °С

Технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПОДГОТОВКА

- **Поверхность:** поверхность должна быть сухой, чистой, однородной, очищенной от пыли и жира.
- **Температура нанесения:** от +5 °С до +35 °С (температура окружающей среды и поверхностей).
- **Абсолютная сухость** абсорбирующих поверхностей не требуется. Высокопористые поверхности, такие как гипс, пенобетон, известняковый камень и т.д., должны быть грунтованы смесью, состоящей из 1 части герметика «Декор Акрил Универсальный» и 2 частей воды. Перед нанесением необходимо проверить адгезию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединительный шов правильной конструкции обеспечивает поглощение деформаций строительных материалов, правильное отверждение герметика и длительную эксплуатацию герметика в шве. Глубина шва должна иметь правильное соотношение с его шириной. Как правило, отношение глубины к ширине шва составляет 1:1 при ширине шва до 10 мм. При этом ширина и глубина шва должны быть не менее 5 мм. Для соединений шириной более 10 мм глубина равна третьей части ширины плюс 6 мм. Более подробная информация приведена в техническом бюллетене по размерам соединений в информационной базе данных на веб-сайте компании.

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

«Декор Акрил Универсальный» может быть окрашен после полного высыхания. Во время отверждения продукт подвергается усадке, которая может вызвать растрескивание краски. Окрашивается красками на водной и синтетической основах. Окрашивание красками с высоким содержанием воды может привести к растрескиванию. Перед применением рекомендуется проверить совместимость с краской.

ОЧИСТКА

- до высыхания руки и инструмент: теплой водой с мылом
- после высыхания: механическим способом

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить в недоступном для детей, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от +5 °С до +25 °С.
- Возможна транспортировка при температуре от -15 °С до +30 °С.
- Срок годности 24 месяца с даты производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке.
- После транспортировки, или хранения при отрицательной температуре, выдержать перед использованием не менее 24 часов при температуре не ниже +15 °С.
- Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания

УПАКОВКА

- Картридж 280 мл. 12 шт. в коробке
- 108 коробок на паллете. 1296 шт. на паллете

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Штрих-код, шт.	Штрих-код, кор.	Артикул
Белый	4670012415091	4670012415107	50009032

ОГРАНИЧЕНИЯ

- не работать при нуле и относительной влажности воздуха выше 70%
- нанесение на поверхность, покрытую инеем или наледью не допускается
- перед герметизацией поверхность следует защитить от дождя
- нанесенный герметик следует защитить от воздействия атмосферных осадков на время пленкообразования — не менее 2 часов при +23°С и влажности не более 70%
- не подходит для постоянной водяной нагрузки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. В случае попадания в глаза незатвердевшей массы промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Bostik.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.